



Sefra DEKOROL 3in1 System



Alapozó, közbenső és fedőréteg kombinációja fára.



Termékleírás

Alkalmazás

- külső -és belsejtérben fafelületek fedő bevonataként
- ajtók, ablakok, kerti bútorok stb. festésére

Tulajdonságok

- selyemfényű
- ventiláló alap- és fedőbevonat alkidgyanta bázison

Műszaki adatok

Szín fehér

Feldolgozás

Rétegfelépítés

Fára külsőtérben:
1 x fafelület impregnáló alapozó kezeletlen fára
2 x Dekorol 3in1 System
vagy
1-2 x Dekorol 3in1 System
1-2 univerzális zománccfesték

Felhordás Hengerrel, ecsettel, levegős vagy airless szórással

Színezhetőség Sefra színkeverő rendszerben számos színárnyalatban színezhető

A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

Hőmérsékletállóság 100 °C-ig (száraz)

Hígítás Festőterpentin, lakkbenzin

Kiadósság ca. 6-8 m²/l

Száradás, átfesthetőség +20°C-on porszáraz ca. 3 óra, átszárad, átfesthető és javítható ca. 12 óra múlva.

**Sefra**

Műszaki adatlap

Sefra DEKOROL 3in1 System

Munkaeszközök tisztítása használat után Sefra Malerterpentin (lakkbenzin) hígítóval

Alapfelület Az alap legyen száraz, zsír-, por- és gyantamentes, valamint mentes minden tapadáscsökkentő szennyeződéstől. +5°C alatt ne dolgozzuk fel. A festendő felület hőmérséklete kétséget kizáróan a környező levegő harmatpontja felett legyen (DIN 555928)

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom A/d kategória: 300 g/l (2010), ez a termék <300 g/l VOC-t tartalmaz

**Szállítási viszkozitás
DIN 53211** Tixotróp

Hulladékkezelés Az általunk szállított csomagolást a hulladékkezelő szervezetnél kell megsemmisíteni.

Csomagolás

Kiszerezési egységek 0,75 / 2,5 l

Tárolás

Tárolási feltételek +5 és +30 °C hőmérsékleten tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható. Fagytól óvni!

Útmutatások

Műszaki tanácsadás Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu

Forgalmazó Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.