



Sefra ECO Heizkörperlack



Vízzel hígítható fényes fűtőtest zománcfesték.



Termékleírás

Alkalmazás

- melegvizes fűtőtestekre
- alacsony nyomású gőzfűtésekhöz

Tulajdonságok

- szagszegény
- 120 °C-ig hőálló
- nem sárgul
- gyorsan szárad

Műszaki adatok

Termékcsoport zománcfesték

Szín fehér

Feldolgozás

Rétegfelépítés Nem tanácsos +8 °C és 80% relatív páratartalom alatt felhordani.
1-2 x Sefra ECO Aqua Allgrund alapozó
1-2 x Sefra ECO Heizkörperlack

Felhordás Hengerrel, ecsettel vagy szórással. felhordás előtt jól felkeverni!

Hígítás Festőterpentin, lakkbenzin

Kiadósság ca. 10-12 m²/l rétegenként

Száradás, átfesthetőség +23°C-on és 60% relatív páratartalom mellett porszáraz ca. 1 óra, fogható 2-3 óra, átfesthető 8-10 óra múlva.

Munkaeszközök tisztítása használat után azonnal vízzel

Alapfelület Az alap legyen száraz, hordképes, tiszta valamint mentes minden tapadáscsökkentő szennyeződéstől (olaj, zsír, viasz). Fémfelületeket rozsdamentesíteni. Régi bevonatokat megcsiszolni.

**Sefra**

Műszaki adatlap

Sefra ECO Heizkörperlack

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom	A/i kategória: 140 g/l (2010), ez a termék <140 g/l VOC-t tartalmaz
Tartalmaz	1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót okozhat. Orvosi tanácsadás szükséges. Tartsuk készenlétben a termék csomagolását és címkéjét. Gyermek kezébe nem kerülhet.
Hulladékkezelés	Az általunk szállított csomagolást a hulladékkezelő szervezetnél kell megsemmisíteni.

Csomagolás

Kiszerezési egységek 0,75 / 2,5 l

Tárolás

Tárolási feltételek +5 és +30 °C hőmérsékleten tárolva eredeti zárt csomagolásban 24 hónapig eltartható. Fagytól óvni!

Útmutatások

Műszaki tanácsadás Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu

Forgalmazó Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.