

## M Ű S Z A K I A D A T L A P

# FASSADENFARBE

<b>Termékleírás:</b>	Időjárás- és dörzsölésálló, erősen töltő homlokzatfesték.
<b>Szín:</b>	Fehér
<b>Felhasználási terület:</b>	Kültérben új és régi hordképes alapokra.
<b>Kötőanyag:</b>	Akril kopolimer
<b>Hígítószer:</b>	Víz
<b>Színezhetőség:</b>	10 tömeg%-ig SEFRA Volltonfarbe-val, azonkívül gyárilag.
<b>Feldolgozás:</b>	Ecsettel és hengerrel
<b>Alap:</b>	Az alap hordképességét megvizsgálni, az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Az új vakolat legyen legalább 4 hetes. Erősen nedvszívó alapokat SEFRA Tiefgrund LF-vel alapozunk. Nem alkalmas hőszigetelő rendszerekhez (repedésképződés). Mély színárnyalatoknál és új vakolatoknál a foltosodás elkerüléséhez szakszerűen alapozni. Alaprétegnél max. 10 % vízzel hígítani. A befejező rétegnél max. 5 %-os hígítást alkalmazunk.
<b>Rétegfelépítés</b>	
<b>Kiadósság rétegenként:</b>	Kb. 100 – 170 ml/m <sup>2</sup> az alap nedvszívóképességétől függően. Irányérték vakolatra, amely a helyi adottságok és vakolatszerkezet függvényében változhat. Kötelező érvényű kiadósságot csak az objektum ismeretében lehet közölni..
<b>Feldolgozási hőmérséklet:</b>	Legalább + 8° C a levegőre és az objektumra vonatkozóan. Átfesthető ca. 4 – 6 óra múlva, + 20oC-nál és 65 % páratartalomnál. Nedvesebb és hűvösebb időjárásban megfelelően hosszabb száradási időt tartani.
<b>Munkaeszközök tisztítása:</b>	Használat után azonnal vízzel.
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, de fagymentes helyen, eredeti csomagolásban a gyártástól számított 1 évig.
<b>Verpackung:</b>	5 és 15 lit
<b>Szállítás:</b>	Különleges intézkedések nem szükségesek
<b>Megjelölés:</b>	Nem jelzésköteles.
<b>Megsemmisítés:</b>	Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. A beszáradt anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszáradt festéket tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni.

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek aláapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adattalappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.