



Fassadenfarbe



Időjárásálló, csapóesőnek ellenálló, eső- és szennyeződés lepergető, töltőképes homlokzutfesték. Ellenáll a mikroorganizmus szennyeződéseknek, enyhén tixotróp.



Termékleírás

- Alkalmazás**
- külsőtérben
 - vakolatra és minden ásványi alapfelületre
 - jól tapadó diszperziós festékekre
 - jó állapotú hőszigetelő rendszerekre
 - az alapra és a rétegfelépítésre vonatkozó előírásoknál a műszaki adatlap utasításait kell figyelembe venni

- Tulajdonságok**
- időjárásálló
 - víztaszító képességű
 - filmvédelem az algák és gombák ellen
 - nagy fedőképesség
 - polisziloxán-erősített
 - feszültségszegény
 - lúgálló, ellenáll az agresszív levegőszennyeződésnek
 - kiváló feldolgozási tulajdonságok
 - jó tisztíthatóság
 - környezetkímélő

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,50 – 1,60 g/cm ³	
Kiadósság		300 – 500 g/m ²	

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.

Termékcsoport homlokzutfesték

Szín fehér

Feldolgozás



Fassadenfarbe

Rétegfelépítés

Alapozás:
az alapfelület típusa és állapota szerint Sefra Grundfestiger LF-el

Köztes réteg:
Sefra Fassadenfarbe 10% vízzel

Befejező réteg:
Sefra Fassadenfarbe 5% vízzel

A hígítás az alapfelület állapotától és a felhordás módjától függ. Az optimális beállítást a helyszínen kell meghatározni. A terméknek esetlegesen Sefra Silikonharz Grundfestiger alapozóval történő hígítása nem helyettesítheti a szükséges alapozást.

Figyelem:
A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

Felhordás

Hengerrel, ecsettel és Airless-szórással lehet feldolgozni.

Airless-felhordás:
Fúvóka típus: HEA ProTip
Fúvóka méret: 421
Pisztolyszűrő: fehér
Szórási nyomás: 120 bar

A rétegfelépítésnél ügyeljünk arra, hogy egy ütemben, nedves-nedvre módon hordjuk fel, ezáltal a látható toldások elkerülhetőek.

Feldolgozási hőmérséklet

ne dolgozzuk fel + 8° C objekt- és levegő hőmérséklet alatt

Színezhetőség

Pasztell árnyalatokban Sefra Vollton- und Abtönpasten-val színezhető, vagy a Sefra színkeverő rendszerben a Sefra Servicecenterekben számos árnyalatban kikeverhető

Színstabilitás:
Az alapfelületek erősen eltérő lúgossága, eltérő nedvszívóképessége és minősége a bevonat foltosodásához és/vagy színárnyalati eltérésekhez vezethet.

Töltőanyag-törés:
A bevonat felületének mechanikai igénybevétele a sötét, intenzív színárnyalatoknál az alkalmazott természetes töltőanyagok miatt kifehéredésben jelentkező színárnyalat változáshoz vezethet.

Színárnyalat pontosság:
A felület kémiai és/vagy fizikai tulajdonságainak eltérő jellegéből fakadó esetleges egyenletes színárnyalati pontosságért és foltmentességért nem vállalunk felelősséget

Hígítás

Igény esetén tiszta vízzel (max. 10%)



Fassadenfarbe

Kiadósság	<u>Felhordási mód</u>	<u>ca. anyagszükséglet</u>
	<u>rétegenként</u>	<u>200 - 300 g/m²</u>

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

Száradás, átfesthetőség	+23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalom alatt felületi száraz és átfesthető ca. 6 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti.
--------------------------------	--

Munkaeszközök tisztítása	használat után azonnal vízzel.
---------------------------------	--------------------------------

Alapfelület	Az alap hordképességét meg kell vizsgálni. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől, gombásodástól, mézcsurgásréteg-, porosodás- és elválasztószerektől mentes. Meglévő réti rétegeket alkalmasság, tapadó- és hordképesség szempontjából meg kell vizsgálni. Utánvakolt helyeknek jó kiszáradtnak kell lenni. A hőszigetelő rendszerek esetében csak a biztosan intakt állapotúakat szabad átfesteni. A hibás helyeket szakszerűen ki kell javítani (ÖNORM B6410, C. mell.). Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületeket Sefra Silikonharz Grundfestiger alapozóval előkezelni. Hőszigetelő rendszereknél (EPS-szigetelés) az oldószertartalmú alapozók használata tilos!
--------------------	---

Takarási előkészítés	A festendő felület környezetét, különösen üveg, kerámia, zománcbevonatok, klinkertégla, természetes kövek, és fémfelületek esetén le kell takarni. A kifröccsent festéket vízzel azonnal távolítsuk el.
-----------------------------	---

Összeférhetőség	A termékre jellemző tulajdonságok megtartása érdekében más termékekkel nem lehet összekeverni
------------------------	---

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom	A/c kategória: 40 g/l (2010), ez a termék <40 g/l VOC-t tartalmaz
---------------------	---

Tartalmaz:	EUH 208 „tartalmaz: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on keveréke. Allergiás reakciókat okozhat“. Bőrirritáció és kiütések estén orvoshoz fordulni/orvosi tanácsot kérni.
-------------------	---

Biztonsági előírás	Ez a termék a vonatkozó törvény szerint nem minősül veszélyes készítménynek ezért nem jelölésköteles. Mindazonáltal a vegyi anyagoknál szokásos elővigyázatossági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembejutást és bőrre kerülést kerülni (védőeszközök).
---------------------------	---



Fassadenfarbe

Hulladékkezelés	EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe. Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni. Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.
Szállítás	Különleges óvintézkedések nem szükségesek.
Csomagolás	
Kiszerezési egységek	5 / 15 lit ovál műanyagvödör
Tárolás	
Tárolási feltételek	Hűvös, de fagymentes helyen, direkt napsugárzástól védve tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható. A felbontott csomagolású terméket gondosan visszazárni és mielőbb felhasználni.
Útmutatások	
Kapcsolt termékek	Sefra S Grundfestiger Fassadenstreicher ecset, Malerstreif Kleinlackierwalze henger, Malerstreif Fassaden-Farbwalze henger, Wagner SuperFinish 33 Plus
Műszaki tanácsadás	Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu
Forgalmazó	Sefra-Farben Kft Kinizsi P. u. 6. H-9443 Petőháza
Kapcsolat	Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650 Mail: info@sefra.hu www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adattalappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.