




## Silikat Fassadenfarbe



Vízzel hígítható 1-K homlokzatfesték káli-vízüveg kötőanyaggal, megerősített filmvédelem és stabilizátorok, magas páraáteresztő képesség, harmatálló, az alap szerkezetét jól megtartja, kiemeli.



### Termékleírás

- Alkalmazás**
- kültérben
  - minden hordképes új és régi alapfelületre, mint vakolat, beton, gipszvakolat, gipszkarton és egyéb építőelemek
  - falazatokra és mennyezetekre, új épületeknél és felújításoknál
  - az alapra és a rétegfelépítésre vonatkozó előírásoknál a műszaki adatlap utasításait kell figyelembe venni

- Tulajdonságok**
- időjárásálló
  - nagy víztaszító képesség
  - magas diffúziós képesség
  - filmvédelem az algák és gombák ellen
  - nagy fedőképesség
  - feszültségszegény
  - nem termoplasztikus, nem filmképző
  - lúgálló, ellenáll az agresszív levegőszennyeződésnek
  - kiváló feldolgozási tulajdonságok
  - jó tisztíthatóság
  - környezetkímélő

### Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,50 – 1,53 g/cm <sup>3</sup>	
Kiadósság		200 – 300 g/m <sup>2</sup>	
Fényesség	EN 13 300	matt	
Vízáteresztési arány (w-érték)	EN 1062-1	Oszt. 2., közepes	0,21 kg/m <sup>2</sup>
Páradiffúziós érték (sd-érték)	EN 1032-1	Oszt. 1., magas	0,01 m
Maximális szemcseméret	EN 13 300		finom

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.



## Silikat Fassadenfarbe

**Termékcsoport** homlokzatfesték

**Szín** fehér

### Feldolgozás

#### Rétegfelépítés

**Alapozás:**  
az alapfelület típusa és állapota szerint Sefra Silikat Grundfestiger-rel  
Közbenső, valamint befejező réteg:  
Sefra Silikat Fassadenfarbe-t max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger alapozóval hígítani.

A hígítás az alapfelület állapotától és a felhordás módjától függ. Az optimális beállítást a helyszínen kell meghatározni. A terméknek esetlegesen Sefra Silikat Grundfestiger alapozóval történő hígítása nem helyettesítheti a szükséges alapozást.

**Figyelem:**

A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

#### Felhordás

Hengerrel és ecsettel lehet feldolgozni.

A rétegfelépítésnél ügyeljünk arra, hogy egy ütemben, nedves-nedvre módon hordjuk fel, ezáltal a látható toldások elkerülhetőek.

#### Feldolgozási hőmérséklet

ne dolgozzuk fel + 5° C objekt- és levegő hőmérséklet alatt

#### Színezhetőség

Pasztell árnyalatokban Sefra Vollton- und Abtönpasten-val színezhető, vagy a Sefra színkeverő rendszerben a Sefra Servicecenterekben számos árnyalatban kikeverhető

**Színstabilitás:**

Az alapfelületek erősen eltérő lúgossága, eltérő nedvszívóképessége és minősége a bevonat foltosodásához és/vagy színárnyalati eltérésekhez vezethet.

**Töltőanyag törés:**

A bevonat felületének mechanikai igénybevétele a sötét, intenzív színárnyalatoknál az alkalmazott természetes töltőanyagok miatt kifehéredésben jelentkező színárnyalat változáshoz vezethet.

**Színárnyalat pontosság:**

A felület kémiai és/vagy fizikai tulajdonságainak eltérő jellegéből fakadó esetleges egyenletes színárnyalati pontosságért és foltmentességért nem vállalunk felelősséget

**Figyelem:**

A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.



## Silikat Fassadenfarbe

**Hígítás** Igény szerint Sefra Silikat Grundfestiger-rel

**Kiadósság** Felhordási mód ca. anyagszükséglet  
rétegenként 200 - 300 g/m<sup>2</sup>

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

**Száradás, átfesthetőség** +15°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom alatt felületi száraz és átfesthető ca. 4-6 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti.

**Munkaeszközök tisztítása** használat után azonnal vízzel.

**Alapfelület** Az alap hordképességét meg kell vizsgálni. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől, gombásodástól, mézcsurgásréteg-, porosodás- és elválasztószerektől mentes. Meglévő réti rétegeket alkalmasság, tapadó- és hordképesség szempontjából meg kell vizsgálni. Utánvakolt helyeknek jó kiszáradtnak kell lenni. A hőszigetelő rendszerek esetében csak a biztosan intakt állapotúakat szabad átfesteni. A hibás helyeket szakszerűen ki kell javítani (ÖNORM B6410, C. mell.). Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületeket Sefra Silikat Grundfestiger alapozóval előkezelni. Hőszigetelő rendszereknél (EPS-szigetelés) az oldószertartalmú alapozók használata tilos!

**Takarási előkészítés** A festendő felület környezetét, különösen üveg, kerámia, zománcbevonatok, klinkertégla, természetes kövek, és fémfelületek esetén le kell takarni. A kifröccsent festéket vízzel azonnal távolítsuk el.

**Összeférhetőség** A termékre jellemző tulajdonságok megtartása érdekében más termékekkel nem lehet összekeverni

### Kémiai szabályozási meghatározások

**VOC-tartalom** A/c kategória: 40 g/l (2010), ez a termék <40 g/l VOC-t tartalmaz

**Biztonsági előírás** Ez a termék a vonatkozó törvény szerint nem minősül veszélyes készítménynek ezért nem jelölésköteles. Mindazonáltal a vegyi anyagoknál szokásos elővigyázatossági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembejutást és bőrre kerülést kerülni (védőeszközök).



## Silikat Fassadenfarbe

**Hulladékkezelés** EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től  
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.  
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.  
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

**Szállítás** Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

### Csomagolás

**Kiszerezési egységek** 8 / 25 kg ovál műanyagvödör

### Tárolás

**Tárolási feltételek** Hűvös, de fagymentes helyen, direkt napsugárzástól védve tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.  
A felbontott csomagolású terméket gondosan visszazárni és mielőbb felhasználni..

### Útmutatások

**Kapcsolt termékek** Sefra Silikat Grundfestiger

**Műszaki tanácsadás** Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy [www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

**Forgalmazó** Sefra-Farben Kft  
Kinizsi P. u. 6.  
H-9443 Petőháza

**Kapcsolat** Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650  
Mail: [info@sefra.hu](mailto:info@sefra.hu)  
[www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.