



Műszaki adatlap

Novalux Holzöl 24.0



Szintelen faápoló olaj, tartós védelemhez.
Kültérre



Terméklejelmzők

Alkalmazás

szintelen faolaj faburkolatok, fa homlokzatok, faházak, kerti fa bútorok, stb. Nagy időjárásállóságú védelmére, **kültérben.**

Tulajdonságok

Nagy beszívódási képesség, erős vízlepergető hatás, valamint az időjárás káros hatásai elleni megelőző védelem. Különösen alkalmas vörösfenyő, cédrus, duglasz és trópusi fák szürkülés és repedezés elleni védelmére. A termék oldószer bázisú

Feldolgozás

Hígítás

A terméket nem kell hígítani, feldolgozásra kész.

Felhordás

Ecsettel. Új fát közvetlenül a szerelés után 2x átfesteni. Csiszolt fafelületet nedves-a-nedvesre 2x vékonyan festeni. A folmképződést el kell kerülni. Használat előtt alaposan fel kell keverni.

Feldolgozási hőmérséklet

Legalább + 7 °C az alapra és a környezeti levegőre vonatkozóan

Kiadósság

10 - 14 m²/l rétegenként. A festendő felületről függő eltérés lehetséges.

Feldolgozási előírások

A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.



Műszaki adatlap

Novalux Holzöl 24.0

Munkaeszközök tisztítása

Használat után azonnal nirohígítóval. Hulladékkezelés: a termék maradványa, csomagolóanyaga és a tisztítófolyadék megsemmisítésénél a regionális/nemzeti előírásokat kell követni. **Olajjal átitatott törlerongyot vízzel kell telíteni vagy el kell égetni, ellenkező esetben öngyulladás következhet be!**

Ajánlott rétegfelépítés

Alapelőkészítés

Az alap legyen hordképes, zsír-, viasz- valamint pormentes és mentes régi, nem tapadó festékrétegektől A fa max. nedvességtartalma 15% lehet.

Új kültéri bevonat

NovaluxHolzöl 24.0-lal 1x vékonyan festeni. Száradás után a felületet enyhén megcsiszolni és NovaluxHolzöl 24.0-lal még 1x festeni. Filmképződést el kell kerülni és az esetleges felesleget egy ronggyal le kell törölni. A bevonat járőfelületekre nem alkalmas.

Száradási idő

Megszárad 8-12 óra alatt +23°C hőmérséklet és 50% páratartalom mellett.

Liefern

Szín

Színtelen

Csomagolás

Fémdoboz
0,75 l, 2,5 l

Tárolás és hulladékkezelés

Tárolás

Eredeti zárt csomagolásban legalább 24 hónap +5 - +30 °C közötti hőmérsékleten. Gyermek, élelmiszerek, italok és takarmányok közelében ne tároljuk.

Hulladékulcs

EU 080111, 55508 ÖNORM S 2100 szerint



Műszaki adatlap

Novalux Holzöl 24.0

Entsorgung

57303 (ÖNORM S 2100 szerint) Ne dobjuk a háztartási hulladékba. Ne engedjük a csatornába, talajra vagy a talajvízbe. Veszélyes hulladék kezelőbe leadni. Az általunk szállított csomagolóanyagot az INTERSEROH Austria GmbH (www.interseroh-austria.com, austria@interseroh.com). Nr. 121570 gyűjtő és újrahasznosító üzemében mentesítik.

Jelölések

Termékcsoport

Faolaj

Útmutatások

Biztonsági javaslatok

Biocidokat elővigyázatosan alkalmazzuk. Felhasználás előtt mindig olvassuk el a termékinformációkat és jelöléseket. Allergiás reakciót okozhat. Lenyelése és légzőutakba jutása halálos lehet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. Ismétlődő érintkezés a bőr kiszáradásához és repedezéséhez vezethet. Gyermekektől elzárva tartandó. A környezetbe jutását el kell kerülni. Lenyelés esetén azonnal forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tilos hánytatni! Zárt edényben tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladéklerakóban.



Műszaki adatlap

Novalux Holzöl 24.0

Cím

Sefra Farben Kft.
Mátyás kir. U. 5.
H-9443 Petőháza

A jelen műszaki adatlapban közölt információk legjobb tudásunk szerint a termék tulajdonságain és alkalmazásán alapulnak és gyakorlati tapasztalataink valamint fejlesztéseink eredményét tükrözik. Mivel a felhasználási lehetőségek sokasága nem engedi meg, hogy minden estere vonatkozó általános előírásokat adjunk, ezért az itt közzétett adatokból semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem következik. A termék alkalmassága a kezelendő felület minőségétől függ. Az vevőt/felhasználót nem mentesíti, hogy a termék adott célra történő alkalmasságát szakszerűen, saját felelősségére az objektum feltételeinek figyelembevételével megvizsgálja. Egy, a műszaki fejlesztés következtében kiadott új műszaki adatlap megjelenésével ezen adatlap érvényét veszti.