



## EXTRAWEISS



Tompamatt, vízzel hígítható beltéri falfesték, jó fedőképesség, könnyű feldolgozhatóság.

Nedves-törlésállóság: Kl. 2,

Kontrasztarány: Kl. 1, az EN 13 300 szerint



### Termékleírás

- Alkalmazás**
- belső térben
  - hordképes új és régi alapfelületekre, mint vakolat, beton, gipszvakolat, gipszkarton, rauhfaser
  - falra és mennyezetre új építésnél és felújításnál
  - a alapfelületre vonatkozó követelményeket és a rétegfelépítést a műszaki adatlap szerint vegyük figyelembe.

- Tulajdonságok**
- tompamatt
  - vízzel hígítható
  - nagy fedőképesség
  - nagy fehérség
  - emissziószegény és lágýítómentes
  - kitűnő feldolgozási tulajdonságok
  - jó tisztíthatóság
  - környezetkímélő

### Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,57 – 1,61 g/cm <sup>3</sup>	
Kiadósság		200 – 300 g/m <sup>2</sup>	
Fényesség	EN 13 300	tompamatt	
Nedves-törlésállóság	EN 13 300	Osztály 2.	
Kontrasztarány	EN 13 300	Oszt. 1 / 99,9%	8,70 m <sup>2</sup> /l
Maximális szemcseméret	EN 13 300	finom	

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.

**Termékcsoport** beltéri falfesték

**Szín** fehér



## EXTRAWEISS

### Feldolgozás

#### Rétegfelépítés

**Alapozás:**  
az alapfelület típusa és állapota szerint  
Sefra Grundfestiger -> egyenletes nedvszívóképesség kialakításához  
Sefra Hydrosol -> az alap megszilárdításához

**Köztes réteg:**  
Sefra Extraweiß ca. 10 % vízzel hígítva

**Befejező réteg:**  
Sefra Extraweiß ca. 5 % vízzel hígítva

A hígítás az alapfelület állapotától és a felhordás módjától függ. Az optimális beállítást a helyszínen kell meghatározni. A terméknek esetlegesen Grundfestiger LF vagy Hydrosol alapozóval történő hígítása nem helyettesítheti a szükséges alapozást.

**Figyelem:**  
A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

#### Felhordás

Hengerrel, ecsettel és Airless-szórással lehet fedolgozni.

**Airless-felhordás:**  
Fúvóka típus: HEA ProTip  
Fúvóka méret: 419  
Pisztolyszűrő: fehér  
Szórási nyomás: 180 bar

A rétegfelépítésnél ügyeljünk arra, hogy egy ütemben, nedves-nedvre módon hordjuk fel, ezáltal a látható toldások elkerülhetőek.

#### Feldolgozási hőmérséklet

ne dolgozzuk fel + 5° C objekt- és +10° C levegő hőmérséklet alatt

#### Színezhetőség

Pasztell árnyalatokban Sefra Vollton- und Abtönpasten-val színezhető, vagy a Sefra színkeverő rendszerben a Sefra Servicecenterekben számos árnyalatban kikeverhető

**Színstabilitás:**  
Az alapfelületek erősen eltérő lúgossága, eltérő nedvszívóképessége és minősége a bevonat foltosodásához és/vagy színárnyalati eltérésekhez vezethet.

**Figyelem:**  
A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

#### Hígítás

szükség esetén tiszta vízzel (max. 10%)



## EXTRAWEISS

<b>Kiadósság</b>	<u>Felhordási mód</u>	<u>ca. anyagszükséglet</u>
	<u>rétegenként</u>	<u>150 - 180 g/m<sup>2</sup></u>

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

<b>Száradás, átfesthetőség</b>	+23°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom alatt felületi száraz és átfesthető ca. 4-6 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell!
--------------------------------	--

<b>Munkaeszközök tisztítása</b>	használat után azonnal vízzel.
---------------------------------	--------------------------------

<b>Alapfelület</b>	Az alap hordképességét meg kell vizsgálni. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől és elválasztószerektől mentes. A friss vakolat legalább 4 hetes legyen. Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületeket Sefra Grundfestiger, vagy Hydrosol alapozóval előkezeleni. Szakszerű előkészítés után minden fent említett alagra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul el kell távolítani. ÖNORM B 2230 szabvány irányadó.
--------------------	--

<b>Takarási előkészítés</b>	A festendő felület környezetét, különösen üveg, kerámia, zománcbevonatok, klinkertégla, természetes kövek, és fémfelületek esetén le kell takarni. A kifröccsent festéket vízzel azonnal távolítsuk el.
-----------------------------	---

<b>Összeférhetőség</b>	A termékre jellemző tulajdonságok megtartása érdekében más termékekkel nem lehet összekeverni
------------------------	---

### Tanusítványok

Osztrák környezetvédelmi tanúsítvány UZ 17  
Építőipari termékkönyv

### Kémiai szabályozási meghatározások

<b>VOC-tartalom</b>	A/a kategória: 30 g/l (2010), ez a termék <30 g/l VOC-t tartalmaz
---------------------	---

<b>Tartalmaz:</b>	EUH 208 „tartalmaz: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on keveréke. Allergiás reakciókat okozhat”. Bőrirritáció és kiütések estén orvoshoz fordulni/orvosi tanácsot kérni.
-------------------	---

<b>Biztonsági előírás</b>	Ez a termék a vonatkozó törvény szerint nem minősül veszélyes készítménynek ezért nem jelölésköteles. Mindazonáltal a vegyi anyagoknál szokásos elővigyázatossági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembejutást és bőrre kerülést kerülni (védőeszközök).
---------------------------	---



## EXTRAWEISS

**Hulladékkezelés** EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től  
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.  
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.  
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

**Szállítás** Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

### Csomagolás

**Kiszerezési egységek** 20 kg ovál műanyagvödör

### Tárolás

**Tárolási feltételek** Hűvös, de fagymentes helyen, direkt napsugárzástól védve tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.  
A felbontott csomagolású terméket gondosan visszazárni és mielőbb felhasználni.

### Útmutatások

**Kapcsolt termékek** Sefra Grundfestiger, Sefra Hydrosol  
Lapocsecset - der Grüne, Malerstreif Kleinlackierwalze henger, Malerstreif exquisit Farbwalze henger 21 mm szálhossz, Wagner ProSpray 3.29 Sefra-kiadás

**Műszaki tanácsadás** Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy [www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

**Forgalmazó** Sefra-Farben Kft  
Kinizsi P. u. 6.  
H-9443 Petőháza

**Kapcsolat** Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650  
Mail: [info@sefra.hu](mailto:info@sefra.hu)  
[www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adattalappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.